

### FAST LIGHT POLYESTER

#### DEFINIÇÃO

O Racer 1 é um betume de poliéster, ideal para trabalhar a baixas temperaturas devido aos curtos tempos de secagem e cura. A sua cremosidade permite uma fácil aplicação e sua fina textura assegura um acabamento de alta qualidade. Oferece ainda excelentes propriedades de lixagem assim como um alto poder de aderência.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Natureza:</b>	Poliéster insaturado		
<b>Color:</b>	Beige		
<b>Peso específico:</b>	1,20 kg/l a 20°C		
<b>COV:</b>	12 g/l	Mistura de Aplicação	

#### PRODUTOS AUXILIARES




Catalisador PBO

#### SUPERFÍCIES ONDE SE PODE APLICAR





Pode ser aplicado sobre chapa de aço, alumínio, galvanizado e poliéster.  
Em caso de necessitar proteção máxima aplicar sobre primário epoxi.  
Não aplicar sobre acabamentos termoplásticos e Wash Primers.

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE






- 1 - Identificar a superfície.
- 2 - Processo:

PROCESSO		Aço	Alumínio	Galvanizado	Poliéster UP-GFK
	P80	√	√	√	√
	P150	√	√	√	√
	DA93	√	√	√	√

## 1 - APLICAÇÃO

	 PESO			 HR
10°C	100:2-3	6'	25'	TEMPO 5 min
20°C		4'	15'	DISTANCIA 80 cm
30°C		2'	8'	TMAX. 80°C

## 2 - LIXAGEM

		 ORBITA		
INICIAL		7 - 5 mm	P120/150	P100
FINAL		5 - 3 mm	P220	P240

## OBSERVAÇÕES

Evitar excesso de catalisador. Misturar perfeitamente.  
Deve ser isolado antes da aplicação do acabamento.  
A temperaturas inferiores a +5 °C os betumes de poliéster não endurecem.

## LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Limpar as espátulas com diluente de limpeza antes de endurecer.

## SEGURIDAD

Consultar a etiqueta do produto. Para mais informações consultar as fichas de segurança.  
Respeitar as diretivas de segurança e higiene no trabalho assim como as de eliminação de resíduos.

## ARMAZENAGEM

Manter em lugar fresco e ventilado evitando a exposição direta à luz solar. Conservar entre +5°C e +30°C.

## GARANTIA

Um ano em embalagem original não encetada.

Para qualquer informação técnica consulte nosso Serviço de Atendimento ao Cliente ou nosso Departamento Técnico.  
ROBERLO SA declina qualquer responsabilidade devido a um uso incorreto do produto.