

DEFINIÇÃO



O **VT141 EXPRESS** é um verniz acrílico 2K de alto brilho e secagem muito rápida. É ideal para pequenas reparações ou aplicações parciais. Torna-se muito fácil de aplicar devido à sua baixa viscosidade mesmo a baixas pressões usadas para evitar excessos de pulverização. Uma vez aplicado a secagem ao pó e a cura são extremamente rápidas. E também um produto muito fácil e rápido de polir.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Natureza:	Acrílico 2K		
Cor:	Incolor		
Peso específico:	0,9 kg/l a 20°C		
Viscosidade C/F4:	13" a 20°C		
Espessura filme seco:	50-56 micras 2 camadas		
Rendimento:	9-10 m ² /l		
Conteúdo em sólidos:	38 %	VT141 Express	
	40 %	Aplicação (100:25 vol)	
VOC:	535 g/l	Aplicação (100:25 vol)	2004/42/EC - IIB (e)(840)(535)

PRODUTOS COMPLEMENTARES

CT4	Catalisador lento	S322	Diluyente normal
CT5	Catalisador normal	S324	Diluyente lento
CT6	Catalisador rápido		

			
<i>T^a (°C)</i>	<i>Catalisador</i>	<i>Catalisador</i>	<i>Diluyente Opcional</i>
< 18	CT6	CT6	S322-S324
18 - 25	CT5-CT6	CT5	S322-S324
> 25	CT5	CT4	S324

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Aplicar o **VT141 EXPRESS** sobre a base bicapa, uma vez decorrido o tempo de evaporação recomendado pelo fabricante.

PROPORÇÕES DA MISTURA

VT141 Express				
			20°C	
CT4				2 h
CT5	100:25:0-5	4 : 1	13'' F/4	2 h
CT6				1,5 h

MÉTODO DE APLICAÇÃO

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	1,7-2,1	15 - 20		
	1,5-1,7	1,7-2,1	15 - 20	2	3-5'
	1,2-1,4	2	10		

SECAGEM

20° C						50° C		IR - OC		
									FLASH OFF	FULL BAKE
CT4	15'	1h 15'	1h 45'	3 h	3 h	CT4	15'-20'	NEGROS	3'	5'
CT5	10'	1 h	1,5 h	3 h	3 h	CT5	15'-20'	BRANCOS	4'	6'
CT6	10'	45'	1h 15'	2 h 30'	2 h 30'	CT6	15'-20'			

OBSERVAÇÕES

A humidade altera os componentes do verniz, assim, o equipamento de aplicação deve estar absolutamente seco.

Fechar imediatamente a lata de catalisador após a sua utilização.

Com umidade relativa superior a 70% e/ou temperaturas inferiores a +10°C recomenda se a secagem a 60°C.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Limpar com diluente de limpeza antes do endurecimento do produto.

SEGURANÇA

Consultar a etiqueta do produto. Para mais informações consultar a ficha de segurança. Respeitar as directivas de segurança e higiene no trabalho assim como as de eliminação de resíduos.

ARMAZENAGEM

Manter em lugar fresco e ventilado evitando a exposição directa à luz solar. Conservar entre +5°C e +30°C.

GARANTIA

Um ano em embalagem original não encetada.

Para qualquer informação técnica consulte nosso Serviço de Atendimento ao Cliente ou nosso Departamento Técnico. ROBERLO SA declina qualquer responsabilidade devido a um uso incorrecto do produto.