



# KRONOX 500

**E88**VERSÃO: 230512  
Pag: 1/3

## CLEAR COAT 2:1 UHS

### DEFINIÇÃO



**KRONOX 510** é um verniz de fácil aplicação que oferece excelente nivelamento e brilho. Está recomendado para todos os tipos de reparações, completas ou parciais, sendo assim, uma excelente opção para todos os profissionais.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Natureza:</b>	Acrílico 2K	
<b>Cor:</b>	Incolor	
<b>Peso específico:</b>	1,0 kg/l a 20°C	
<b>Viscosidade C/F4:</b>	23" a 20°C	
<b>Espessura filme seco:</b>	50-60 micras	(2 camadas)
<b>Rendimento:</b>	9-10 m <sup>2</sup> /l	
<b>VOC:</b>	420 g/l	Aplicação
<b>Conteúdo em sólidos:</b>	56%	Kronox 500

### PRODUTOS COMPLEMENTARES

C354 / KX43	Catalisador extra lent
C354 / KX44	Catalisador lent
C355 / KX45	Catalisador normal
C356 / KX46	Catalisador rápido

		
<i>T<sup>a</sup></i> (°C)	<i>Catalisador</i>	<i>Catalisador</i>
< 18	KX46	KX46
18 - 25	KX46- KX45	KX45-KX44
25-30	KX45-KX44	KX44-KX43
>30	KX43	KX43

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Aplicar o **KRONOX 500** sobre a base bicapa, uma vez decorrido o tempo de evaporação recomendado pelo fabricante.

## PROPORÇÕES DA MISTURA

Kronox 500			20°C	
C354/ KX44- KX43	100:50 volume	2 : 1	23"	3 h
C355/ KX45			F/4	

## MÉTODO DE APLICAÇÃO

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-2,5	15-20		
	1,2-1,4	2-2,5	10-15		

## SECAGEM

20° C						60° C*		IR - OC		
									FLASH OFF	FULL BAKE
C354/ KX43	1h10'	6h	8h	9h	24h	C354/ KX43	35'	CLAROS	5'	10'
C354/ KX44	1h	6h	8h	9h	24h	C354/ KX44	35'	OSCUROS	4'	8'
C355/ KX45	50'	5h	5h	8h	24h	C355/ KX45	30'	METALIZAD OS	5'	10'
C356/ KX46	40'	4h30'	6h30'	8h30'	24h	C356/ KX46	25'			

## OBSERVAÇÕES

A humidade altera os componentes do verniz, assim, o equipamento de aplicação deve estar absolutamente seco.

Fechar imediatamente a lata de catalisador após a sua utilização.

Com humidade relativa superior a 70% e/ou temperaturas inferiores a +10°C recomenda-se a secagem a 60°C.

## LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Limpar com diluente de limpeza antes do endurecimento do produto.

## SEGURANÇA

Consultar a etiqueta do produto. Para mais informações consultar a ficha de segurança. Respeitar as directivas de segurança e higiene no trabalho assim como as de eliminação de resíduos.

## ARMAZENAGEM

Manter em lugar fresco e ventilado evitando a exposição directa à luz solar. Conservar entre +5°C e +30°C.

## GARANTIA

Um ano em embalagem original não encetada.

*Estes produtos são para uso profissional. Consultar a Ficha de Dados de Segurança antes de usar e observar os avisos de precaução que aparecem nas embalagens dos produtos. O seu uso de acordo com a sua finalidade e respeitando os dados técnicos e de segurança proporcionados nestes documentos, é da responsabilidade única e exclusiva do utilizador. A Roberlo S.A.U isenta-se de qualquer responsabilidade devido ao uso incorreto de qualquer produto.*

*A informação incluída nesta documentação, baseia-se no nosso conhecimento científico e técnico à data da sua emissão. A Roberlo S.A.U reserva o direito de modificar e/ou descontinuar toda ou parte da informação em qualquer momento sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador verificar a actualização da informação. A última versão deste documento substitui todas as versões anteriores.*

*Todas as informações contidas neste documento são aplicáveis a quaisquer alterações ou modificações futuras. Para qualquer informação adicional consulte o nosso Serviço de Atenção ao Cliente ou o nosso Departamento Técnico.*