

PROPORÇÕES DA MISTURA

Unix 550HS - NF	A · B · C			
			20°C	
C355	100:50:5-10 Volumen	2 : 1	18"	1 h
P5000			F/4	
	100:49:5-9 Peso			

MÉTODO DE APLICAÇÃO

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-2,5	15 - 20	2	0'
	1,3-1,5	4	15 - 20		
	1,2-1,3	2	10		

SECAGEM

20° C						50° C			IR - OC		
										FLASH OFF	FULL BAKE
P5000 / C355	15'	45'	1h15'	2h	2h 30'	P5000 / C355	10'	1h	Não recomendado		

OBSERVAÇÕES

A humidade e temperatura altera os componentes do verniz, assim, o equipamento de aplicação deve estar absolutamente seco, manter o verniz e catalizador a uma temperatura não inferior a 15°C e não superior a 30°C.

Fechar imediatamente a lata de catalizador após a sua utilização.

Com humidade relativa superior a 70% e/ou temperaturas inferiores a +10°C recomenda-se a secagem a 50°C.

Não recomendamos sobrecarregar, especialmente em aplicações planas.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Limpar com diluente de limpeza antes do endurecimento do produto.

SEGURANÇA

Consultar a etiqueta do produto. Para mais informações consultar a ficha de segurança. Respeitar as directivas de segurança e higiene no trabalho assim como as de eliminação de resíduos.

ARMAZENAGEM

Manter em lugar fresco e ventilado evitando a exposição directa à luz solar. Conservar entre +5°C e +30°C.

GARANTIA

Um ano em embalagem original não encetada.

Estes produtos são para uso profissional. Consultar a Ficha de Dados de Segurança antes de usar e observar os avisos de precaução que aparecem nas embalagens dos produtos. O seu uso de acordo com a sua finalidade e respeitando os dados técnicos e de segurança proporcionados nestes documentos, é da responsabilidade única e exclusiva do utilizador. A Roberlo S.A.U isenta se de qualquer responsabilidade devido ao uso incorreto de qualquer produto.

A informação incluída nesta documentação, baseia-se no nosso conhecimento científico e técnico à data da sua emissão. A Roberlo S.A.U reserva o direito de modificar e/ou descontinuar toda ou parte da informação em qualquer momento sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador verificar a atualização da informação. A última versão deste documento substitui todas as versões anteriores.

Todas as informações contidas neste documento são aplicáveis a quaisquer alterações ou modificações futuras. Para qualquer informação adicional consulte o nosso Serviço de Atenção ao Cliente ou o nosso Departamento Técnico.