

DEFINIÇÃO

AIRCOLOR BUMPER é um revestimento texturizante flexível para plásticos e para-choques. Ideal para restaurar a textura original em reparações.

Seu formato em aerossol torna especialmente vantajoso para pequenos trabalhos, uma vez que não requer nem preparação e nem limpeza de ferramentas.






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Para pintura de plásticos.
- Textura e aspecto similares a os para-choques de plástico originais.
- Primer para preparação previa a pintura ou para aplicação sobre a massa MULTIPLAST.
- Aplicar demão finas para obter um acabamento de maior qualidade e um tempo de secagem ótimo.
- Bu a aderência na maioria de superfícies plásticas.





CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Natureza:	Ligante Nitro combinado
Propelente:	DME
Cor:	Cinza Antracita, preto
Peso específico:	0,8 kg/l a 20°C
Caudal:	3,5 ± 0,5 g/s
Pressão Spray:	4,2 ± 0,5 bar a 25°C
Rendimento:	2 m ² /aerossol
Espessura filme secco:	15 µ/camada (2 camadas)
Resistencia temperatura:	< 50 °C
VOC:	655 g/l Aplicação 2004/42/EC - IIB (e)(840)
PWR:	Categoria: ABT Limite categoria: 1.70

MÉTODO DE APLICAÇÃO

				
<i>Tipo bico: Transversal Branco / Preto</i>	1'	10-25 cm	2-3 camadas	5'

SECAGEM

			
20°C	2 camadas 3' 3 camadas 3'	2 camadas 3' 3 camadas 6'	2 camadas 10' 3 camadas 15'

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO



SEGURANÇA

Consultar a etiqueta do produto. Para mais informações consultar a ficha de segurança. Respeitar as directivas de segurança e higiene no trabalho assim como as de eliminação de resíduos.

ARMAZENAGEM

Manter em lugar fresco e ventilado evitando a exposição directa à luz solar. Conservar entre +5°C e +30°C.

GARANTIA

Um ano em embalagem original não encetada.

Para qualquer informação técnica consulte nosso Serviço de Atendimento ao Cliente ou nosso Departamento Técnico. Roberlo SA declina qualquer responsabilidade devido a um uso incorrecto do produto.