

PRIMÁRIO NITROSINTÉTICO

DEFINIÇÃO

ISOFAST, é um primer isolante monocomponente para reparação de carrocerias. Como principais características, destacam-se a sua rápida secagem e a sua excelente adesão sobre os distintos materiais utilizados em carrocerias.



ISOFAST é um primer, que devido á sua rápida secagem e fina camada, é ideal para reparações rápidas de pequenas superfícies. ISOFAST é repintável com qualquer esmalte de carroceria.

ISOFAST é um produto que para pequenos trabalhos resulta economicamente vantajoso, pois, devido à sua apresentação em spray, não requer nem preparação nem limpeza de equipamentos.





CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Natureza:	Nitrosintético
Cor:	Isofast FX1 - Cinza claro Isofast FX2 - Cinza médio Isofast FX3 - Cinza escuro
	Spray
Peso específico:	0,9 kg/l a 20°C
Propelente:	Dimetil éter
Pressão Spray:	4 bar at 20°C
Espessura filme secco:	20-25 micras 2 camadas
Rendimento:	4 m ² /aerossol
VOC:	692 g/l
Conteúdo em sólidos:	19 %





PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE OU SUBSTRATO

VORGANG		Massa	Esmalte OEM	Cataforese
	P360	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

MÉTODO DE APLICAÇÃO

	 cm		
2-3	15-20	2-3	5'

SECAGEM

		 P600	
10°C	10'	25'	25'-60'
20°C	5'	15'	15'-30'
30°C	3'	10'	10'-20'

OBSERVAÇÕES

Agitar o spray antes de usar durante 2-3 minutos depois de ouvir o ruído do misturador. Proteger as zonas que não devem ser pintadas.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Uma vez aplicado o produto, pulverizar com lata invertida (bico para baixo) até que saia gás.

SEGURANÇA

Consultar a etiqueta do produto. Para mais informações consultar a ficha de segurança. Respeitar as directivas de segurança e higiene no trabalho assim como as de eliminação de resíduos.

ARMAZENAGEM

Manter em lugar fresco e ventilado evitando a exposição direta à luz solar. Conservar entre +5°C e +30°C.

GARANTIA

Um ano em embalagem original não aberta.

Para qualquer informação técnica consulte nosso Serviço de Atendimento ao Cliente ou nosso Departamento Técnico. Roberlo SA declina qualquer responsabilidade devido a um uso incorrecto do produto.

SUGESTÃO:

Utilizar Isofast como
guia para comprovar
que os cantos onde
se aplicou massa
estão bem
perfilados.